

# ENDUIT PRISE LENTE 25 kg

**Description** : Enduit à base de charges minérales et liants servant au traitement des joints des plaques de plâtre à bords amincis, collage des bandes et couche de finition

Blancheur. Finition soignée. Applicable manuellement ou en marche

**Utilisation** : Verser progressivement la poudre dans l'eau propre. Laisser reposer 2 à 3 minutes, puis malaxer de façon à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 10 minutes avant emploi.

Beurrer les amincis entre les plaques.

Placer la face meulée de la bande sur l'enduit, l'axe de la bande étant posé au droit de la jonction entre les deux plaques.

Serrer la bande sans trop appuyer puis la recouvrir. Après durcissement de la 1ère couche, recouvrir le joint d'une couche de finition en la laissant débordée de 2 à 5cm au-delà de l'aminci.

## **Caractéristiques** :

Couleur Blanche

Temps d'emploi 24 à 48h

Temps de redoublement minimum 24 à 48h

Temps avant mise en peinture 7 jours (conformément au DTU 25.41)

Taux de gâchage 12L pour 25kg

Consommation 0.300-0.350 kg/m<sup>2</sup>

Température d'emploi Entre +5°C et +30°C

Conservation 9 mois, dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et du gel

**Conditionnement** : sac de 25kg et 48 sacs/palette

**Référence** : E10EPL/A02543

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@psprofil.fr](mailto:isotech.france@psprofil.fr)